

Drewno wielkowymiarowe liściaste wymagania jakościowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy drewna		Dopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech drewna w klasie			
Średnica najmniejsza górna (w górnym końcu) dg bez kory		A	B	C	D
		35 cm	30 cm	Db, Bk 25 cm, pozostałe 20 cm	
długość		od 2,5 m do 14,0 m z nadmiarem od 1 do 5 cm, odstopniowanie co 10 cm ¹			
Sęki	zdrowe	2 cm	5 cm	8 cm	dopuszczalne
	nadpsute i zepsute	niedopuszczalne	dopuszczalne 4 szt/1mb o średnicy do:		10 cm, w drewnie dębowym do 12 cm
			5 cm	8 cm	
	guzy	niedopuszczalne	o wysokości do 1 cm nie bierze się pod uwagę, wyższe dopuszczalne w liczbie: 1 szt/2m	dopuszczalne	
	róże	dopuszczalne o średnicy do:			dopuszczalne
	2 cm	8 cm	10 cm		
	brewki	dopuszczalne o kącie rozwarcia powyżej 90°	dopuszczalne		
Pęknięcia	czołowe	dopuszczalne do:			dopuszczalne
		1/5 Ø czół	1/3 Ø czół	1/2 Ø czół	
	czołowo-boczne, mrozowe	niedopuszczalne		dopuszczalne	
				jedno	bez ograniczeń
Krzywizna		do 1 cm/m nie bierze się pod uwagę, większa dopuszczalna pozwalająca na			
		2 cm/1m	3 cm/1m	4 cm/1m	5 cm/1m
Skręt włókien		dopuszczalny do:			dopuszczalny
		6 cm/1m	10 cm/1m	12 cm/1m	
Zabitki		dopuszczalna jedna o szer. do 5 cm	dopuszczalne o szerokości do:		dopuszczalne
			5 cm	12 cm	
Wielordzenność		niedopuszczalna			dopuszczalna
Falszywa twardziel		dopuszczalna do:			dopuszczalna
		1/3 Ø czół		1/2 Ø czół	
Wewnętrzny biel		niedopuszczalny			dopuszczalny
Zaparczenie		niedopuszczalne			dopuszczalne do:
				1/5 Ø czół	1/3 Ø czół
Zgnilizna	wewnętrzna	dopuszczalna do:			
		1/10 Ø czół	1/5 Ø czół	1/3 Ø czół	1/2 Ø czół
	zewnątrzna	niedopuszczalna		dopuszczalne do:	
			1/4 obwodu do 1/10 średnicy	1/2 obwodu do 1/10 średnicy	
	strzały (huba)	niedopuszczalne			dopuszczalne w drewnie dębowym dopuszczalna w bielu
Chódniki owadzie płytkie i głębokie		niedopuszczalne		dopuszczalne na 1/4 obwodu, nie głębsze niż 5 cm	dopuszczalne na 1/2 obwodu, nie głębsze niż 8 cm
Obecność obcych ciał		niedopuszczalne			dopuszczalne za zgodą stron
Wad nie wymienionych w tablicy nie bierze się pod uwagę.					
Przy jednoczesnym występowaniu 3 wad i więcej obniża się klasę jakości o jeden stopień.					

¹ za porozumieniem stron dopuszcza się długość większą niż 14,0 m

Klasy wymiarowe:

1 klasa - średnica od 20 do 29 cm (w drewnie Db i Bk od 25 do 29 cm),

2 klasa - średnica od 30 do 39 cm,

3 klasa - średnica 40 cm i więcej.

PREZES IZBY
Jacek Twaróg
Jacek Twaróg

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCY
PRODUCENTÓW MEBLI
 Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa
 REGON: 630855484, NIP: 779-18-84-570